



Gebrauchsanweisung **STIFFY® 1950B**

Die Beschichtung des 1950B ist anders als die übrigen unserer B-Vliese. Es handelt sich um eine Punktbeschichtung, die bei korrekter Verarbeitung eine **permanente** Verklebung ermöglicht und sich dann **nicht** wieder abziehen lässt.

Grundvlies:

Faserzusammensetzung in %:	100 % Polyester(PES)
Verfestigung:	thermetisch
Flächengewicht in g/m ² :	80 ± 8

Beschichtung:

Material:	HD-PE (Polyethylen)
Auflage in g/m ² :	35
Punktauftrag:	152 Punkte/cm ²
Gesamtgewicht in g/m ²	115

Pflegekennzeichen



Bügelanleitung:

Fixierempfehlung:	Temperatur	Druck	Zeit
Hemden Fixierpresse	155-170°C	2 – 3 bar oder 2,0 – 2,5 kp/cm ²	12 – 15 sec.
Bügeleisen	3 Punkt	Kräftig	12 – 15 sec.

Es empfiehlt sich, Vorversuche auf den jeweils zur Verarbeitung kommenden Oberstoffen vorzunehmen.