



Mode d'emploi pour **STIFFY® 1950B**

La couche du 1950B est différente à laquelle de nos autres qualités B de Stiffy. La liage par points garantie que la collage sera **permanente** et que le Stiffy ne pourra plus être enlevé.

Matériel de fond:

Composition de la fibre en %: 100 % polyester (PES)

Consolidation: thermique

Couche:

Matériel: Polyéthylène CP 152

Liage par points: 152 points/cm²

Poids total en g/m²: 115

Signe d'entretien:



Recommandation de thermocollage:	Température	Pression	Temps
Presse de fixation:	155-177 °C	2 – 4 bar	12 – 20 sec.
Fer à repasser:	Repasser chaud	Pression fort	12 – 20 sec.

Il est recommandé de procéder à des essais préliminaires sur chaque tissu destiné à une fabrication.