

Qualitätszeugnis **BOBBY SYN**

1. Materialzusammensetzung: 100 % Polyester
2. Aufmachung: Conen á 10.000 m
3. Fadenstärke 100: Nm 100/2 den 90/2 Ne 59/2 dtex 100/2
 Fadenstärke 120: Nm 120/2 den 75/2 Ne 71/2 dtex 84/2
 Fadenstärke 130: Nm 130/2 den 79/2 Ne 77/2 dtex 77/2
4. Gewicht 100: Cone á 200g, m/kg 50.000
 Gewicht 120: Cone á 166g, m/kg 60.000
 Gewicht 130: Cone á 153g, m/kg 65.000

5. Echtheiten: **Norm** **Parameter**

| | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------|-------|
| Wasserechtheit | EN ISO 105 E 01 | streng | 4-5/5 |
| Waschechtheit | DIN EN 20105-C03 | 60°C | 5 |
| | DIN EN 20105-C04 | 95°C | |
| Reibechtheit | EN ISO 105-X12 | trocken | 4-5/5 |
| | | nass | 4-5/5 |
| Schweißechtheit | EN ISO 105-E04 | alkalisch | 4-5/5 |
| | | sauer | 4-5/5 |
| Lösemittelechtheit | EN ISO 105-X05 | | 4/5 |
| Lichtechtheit | EN ISO 105-B04 | Xenonbogenlicht | 4/7 |
| Bügelechtheit | EN ISO 105-X11 | | 5 |
| Trockenhitzechtheit | EN ISO 105-P01 | 180°C 30'' | 4/5 |
| Chlorechtheit: | | | |
| * Chlorbadewasser | EN ISO 105-E03 | | 4-5/5 |
| * Peroxid-Bleichechtheit | EN ISO 105-N02 | | 4-5 |

6. Pflegekennzeichen:



Die Qualität von **BOBBY SYN** unterliegt einer konstanten, strikten Qualitätskontrolle. So können Sie sicher sein, immer ein hochwertiges Qualitätsuntergarn zu erhalten.