

Qualitätszeugnis

METY

	Stärke 5/2	Stärke 7/2
1. Materialzusammensetzung:		
PA	59 %	51%
PES	40 %	48 %
Metall	1%	1 %
2. Aufmachung:	1.000 m MinikingConen 5.000 m Conen	1.000 m Miniking Conen 5.000 m Conen
3. Fadenstärke:	dtex 206 / Nm 49 Ne 27,5 / den 188	dtex 152 / Nm 66 Ne 39 / den 137
4. Gewichte:	21g/1.000m Miniking Cone 108g/5.000m Cone 46.000 m/kg	15 g/1.000m Miniking Cone 74,5g/5.000m Cone 67.000 m/kg
5. Echtheiten:		
Waschen	65°C, 20 min. Haushaltsw äsche	
Chemische Reinigung	20°C, 30 min. Perchlorät hylene	
Bügeln	120°C, 15 sek.	
Heißwasser	70°C, 30 min.	
Dämpfen	70°C, 40 min.	
Trockenhitze	180°C, 60 sek.	
Lichtechtheit	10 Stunden (Fade-O-Meter)	
Lösungsmittel	Trichloräthylen	Äthyl-Alkohol 21°C / 0,5 Std. 21°C / 0,5 Std. Petroleum-Benzin 21°C / 0,5 Std. Carbon-Bisulfide 21°C / 0,5 Std.
Oxydation	Die Farben 7001, 7007, 7008, 7020 können von Oxydation nicht ausgeschlossen werden. Alle anderen Farben sind frei von Oxidation.	

Die oben genannten Werte sind nicht garantierte Spezifikationen, sondern im Labor geprüfte Daten. Eigenversuche sind empfehlenswert.

6. Waschanleitung:

