

Qualitätszeugnis **POLY** Polyester

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| 1. Materialzusammensetzung: | 100 % Polyester | |
| 2. Aufmachung: | POLY 40
1.000 m Miniking
5.000 m Conen | POLY 60
1.500 m Miniking |
| 3. Fadenstärke: | dtex 128/2, Nm 77/2
Ne 46/2, den 115/2 | dtex 78/2, Nm 128/2
Ne 76/2, den 70/2 |
| 4. Gewichte: | 26,1g Miniking
130g / Cone
m/kg 38.400 | 23g / Miniking
m/kg 64.000 |

5. Echtheiten:	Norm	Parameter	
Wasserechtheit	ISO 105 E 01	streng	4-5/5
Waschechtheit	DIN EN 20105-C03	60°C	5
	DIN EN 20105-C04	95°C	4-5
Reibechtheit	EN ISO 105-X12	trocken	4-5/5
		nass	4-5/5
Schweißechtheit	EN ISO 105-E04	alkalisch	4-5/5
		sauer	4-5/5
Lösemittlechtheit	EN ISO 105-X05		4/5
Lichtechtheit	EN ISO 105-B04	Xenonbogenlicht	4/7
Bügelechtheit	EN ISO 105-X11		5
Trockenhitze-fixierchtheit	EN ISO 105-P01	180°C 30"	4/5
Chlorechtheit:			
* Chlorbadewasser	EN ISO 105-E03		4-5/5
* Peroxid-Bleichechtheit	EN ISO 105-N02		4-5

- | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------|-------|
| 6. Waschschrumpf 95°C | DIN 53866-2 | % | <2 |
| 7. Reißfestigkeit: | DIN 53834-2 | cN/Tex | 38-43 |
| 8. Dehnung: | DIN 53834-2 | % | 23-28 |
| 9. ÖkoTex Zertifikat: | Produktklasse I | | |

10. Waschanleitung:



POLY - Polyester-Maschinenstickgarn - unterliegt einer konstanten, strikten Qualitätskontrolle (z.B. Gleitwertmessungen usw.). So können Sie sicher sein, immer hochwertiges Qualitätsgarn zu erhalten.

