

Qualitätszeugnis **SILK**

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Materialzusammensetzung: | 100 % Seide |
| 2. Aufmachung: | 1.000 m Miniking Conen |
| 3. Fadenstärke (+/- 5%): | dtex 125/2 / Nm 80/2
Ne 48/2 / den 112/2 |
| 4. Gewichte (+/- 5%): | 25 g / Miniking
40.000 m/kg |

5. Echtheiten:	Norm	Parameter	
Wasserechtheit	ISO 105 E 01	streng	4-5/5
Waschechtheit	DIN EN 20105-C01	40°C	4-5
Trockenreinigung	EN ISO 105-D01		4/5
Reibechtheit	ISO 105 X 12	trocken	4/5
		nass	3-4/4-5
Schweißechtheit	ISO 105 E 04	alkalisch	3/4 - 5
		sauer	3-4/4-5
Lösemittelechtheit	EN ISO 105-X05		4/5
Lichtechtheit	ISO 105 B04	Xenonbogenlicht	4/6
Bügelechtheit	ISO 105 X 11		4-5
Chlorechtheit:			
- Chlorbadewasser	EN ISO 105-E03		nein
- Peroxid-Bleichechtheit	EN ISO 105-N02		nein

- | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-------|
| 6. Waschschrumpf 40°C | DIN 53866-2 | % | < 2 |
| 7. Reißfestigkeit | DIN 53834-2 | cN/Tex | 25-30 |
| 8. Dehnung | DIN 53834-2 | % | 14-18 |
| 9. ÖkoTex Zertifikat: | Produktklasse II | | |
| 10. Waschanleitung: | | | |



SILK Seiden Stickgarn unterliegt einer konstanten, strikten Qualitätskontrolle (z.B. Gleitwertmessungen usw.). So können Sie sicher sein, immer hochwertiges Qualitätsgarn zu erhalten.