

## Qualitätszeugnis **FILAINE**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Materialzusammensetzung: | 100 % Acryl                               |
| 2. Aufmachung:              | 1.000 m Conen                             |
| 3. Fadenstärke:             | dtex 290 / Nm 34/2<br>Ne 20/2 / den 260/2 |
| 4. Gewichte:                | 17.000 m/kg                               |

5. Echtheiten:	Norm	Parameter	
<b>Wasserechtheit</b>	ISO 105 E 01 (DIN 54006)	streng	4
<b>Waschechtheit</b>	ISO 105 C 06 (DIN 54017)	60°C 90°C	4 4
<b>Trockenreinigung</b>	EN ISO105 D 01		4 - 5
<b>Reibechtheit</b>	ISO 105 X 12 (DIN 54021)	trocken nass	4 4
<b>Schweißechtheit</b>	ISO 105 E 04 (DIN 54020)	alkalisch sauer	4/4 - 5 4/4 - 5
<b>Lichtechtheit</b>	ISO 105 B 01/02 (DIN 54003/04)	Tageslicht Xenonbogenlicht	5 5
<b>Chlorechtheit:</b>			
<b>*Chlorbadewasser</b>	ISO 105 E 03		4

- |                    |            |        |      |
|--------------------|------------|--------|------|
| 6. Waschschrumpf:  | A 10 22 02 | %      | 0,8  |
| 7. Reißfestigkeit: |            | cN/Tex | 13,7 |
| 8. Dehnung:        |            | %      | 22,7 |
| 9. Waschanleitung: |            |        |      |



**FILAINE** – Acryl-Maschinenstickgarn – unterliegt einer konstanten, strikten Qualitätskontrolle (z.B. Gleitwertmessungen usw.). So können Sie sicher sein, immer hochwertiges Qualitätsgarn zu erhalten.

