

## Qualitätszeugnis

### METY

	Stärke 5/2	Stärke 7/2
1. Materialzusammensetzung:		
<b>PA</b>	59 %	51%
<b>PES</b>	40 %	48 %
<b>Metall</b>	1%	1 %
2. Aufmachung:	1.000 m MinikingConen 5.000 m Conen	1.000 m Miniking Conen 5.000 m Conen
3. Fadenstärke:	dtex 206 / Nm 49 Ne 27,5 / den 188	dtex 152 / Nm 66 Ne 39 / den 137
4. Gewichte:	21g/1.000m Miniking Cone 108g/5.000m Cone 46.000 m/kg	15 g/1.000m Miniking Cone 74,5g/5.000m Cone 67.000 m/kg
5. Echtheiten:		
<b>Waschen</b>	65°C, 20 min. Haushaltsw äsche	
<b>Chemische Reinigung</b>	20°C, 30 min. Perchlorät hylene	
<b>Bügeln</b>	120°C, 15 sek.	
<b>Heißwasser</b>	70°C, 30 min.	
<b>Dämpfen</b>	70°C, 40 min.	
<b>Trockenhitze</b>	180°C, 60 sek.	
<b>Lichtechtheit</b>	10 Stunden (Fade-O-Meter)	
<b>Lösungsmittel</b>	Trichloräthylen	Äthyl-Alkohol            21°C / 0,5 Std. 21°C / 0,5 Std. Petroleum-Benzin        21°C / 0,5 Std. Carbon-Bisulfide        21°C / 0,5 Std.
<b>Oxydation</b>	Die Farben 7001, 7007, 7008, 7020 können von Oxydation nicht ausgeschlossen werden. Alle anderen Farben sind frei von Oxidation.	

Die oben genannten Werte sind nicht garantierte Spezifikationen, sondern im Labor geprüfte Daten. Eigenversuche sind empfehlenswert.

6. Waschanleitung:



Fb.Streifen 2 - ja