

Qualitätszeugnis **POLY** Polyester

Materialzusammensetzung:

100 % Polyester

	POLY 40	POLY 60	POLY FLASH
Aufmachung:	1.000 m Miniking 5.000 m Conen	1.500 m Miniking	1.000 m Miniking
Fadenstärke	dtex 125/2, Nm 80/2	dtex 78/2, Nm 128/2	dtex 180/2, Nm 56/2

Echtheiten:	Norm	Parameter			
Wasserechtheit	ISO 105 E 01	streng	4 - 5 / 5	4 - 5 / 5	4 - 5 / 5
Waschechtheit	DIN EN 20105-C06	60°C	5	5	5
	DIN EN 20105-C06	95°C	4 - 5	4 - 5	4 - 5
Reibecheith	EN ISO 105-X12	trocken	4 - 5 / 5	4 - 5 / 5	4 - 5 / 5
		nass	4 - 5 / 5	4 - 5 / 5	4 - 5 / 5
Schweißechtheit	ISO 105-E04	alkalisch	4 - 5 / 5	4 - 5 / 5	4 - 5 / 5
		sauer	4 - 5 / 5	4 - 5 / 5	4 - 5 / 5
Lösemittlechtheit	EN ISO 105-X05		4 / 5	4 / 5	4 / 5
Lichtecheith	ISO 105-B02	Xenonbogenlicht	4 / 7	4 / 7	4 / 7
Bügelecheith	ISO 105-X11		5	5	5
Trockenhitze-fixierechtheit	EN ISO 105-P01		4 / 5	4 / 5	4 / 5
Chlorecheith					
*Chlorbadewasser	EN ISO 105-E 03		4 - 5 / 5	4 - 5 / 5	4 - 5 / 5
*Peroxid-Bleichechtheit	EN ISO 105-N02		4 - 5	4 - 5	4 - 5

Waschschrumpf
95°C:

DIN-EN 14621	%	< 5	<5	<5
--------------	---	-----	----	----

Reißfestigkeit:

DIN 53830-3	cN/tex	45 - 50	35 - 40	30 - 36
-------------	--------	---------	---------	---------

Dehnung:

DIN 53830-3	%	25 - 30	25 - 30	33 - 47
-------------	---	---------	---------	---------

OEKO-TEX Zertifikat:

Produktklasse I	Produktklasse I	Produktklasse I
-----------------	-----------------	-----------------

Waschanleitung:



POLY - Polyester-Maschinenstickgarn - unterliegt einer konstanten, strikten Qualitätskontrolle (z.B. Gleitwertmessungen usw.). So können Sie sicher sein, immer hochwertiges Qualitätsgarn zu erhalten.

