

## Qualitätszeugnis **POLY FIRE**

Materialzusammensetzung::	100 % Polyester
Aufmachung:	1.000 m Miniking
Fadenstärke:	<b>dtex 125/2, Nm 80/2</b> <b>Ne 46/2, den 115/2</b>
Gewichte:	26,1g Miniking m/kg 38.400

Echtheiten:	Norm	Parameter	
<b>Wasserechtheit</b>	ISO 105-E01	streng	4 - 5 / 5
<b>Waschechtheit</b>	DIN EN 20105-C06	60 °C	5
	DIN EN 20105-C06	95 °C	4 - 5
<b>Reibecktheit</b>	EN ISO 105-X12	trocken	4 - 5 / 5
		nass	4 - 5 / 5
<b>Schweißechtheit</b>	EN ISO 105-E04	alkalisch	4 - 5 / 5
		sauer	4 - 5 / 5
<b>Lösemittelechtheit</b>	EN ISO 105-X05		4 / 5
<b>Lichtecktheit</b>	EN ISO 105-B02	Xenonbogenlicht	4 / 7
<b>Bügelechtheit</b>	EN ISO 105-X11		5
<b>Trockenhitzeffixierlechtheit</b>	EN ISO 105-P01		4 / 5
<b>Chlorechtheit:</b>			
- Chlorbadewasser	EN ISO 105-E03		4 - 5 / 5
- Peroxid-Bleiechtheit	EN ISO 105-N02		4 - 5
<b>Flammschutz:</b>			
- EN ISO 15025 / EN 533; Index 1* vor der Wäsche; Index 3* nach der Wäsche;			
- EN ISO 6941			

\* Erläuterung zu Flammschutz Indices: POLY FIRE wird zur besseren Verstickbarkeit mit einem Gleitmittel behandelt. Mit Gleitmittel erreicht das Garn Index 1, wird nach dem Sticken gewaschen Index 3

Waschschrumpf 95 °C:	DIN-EN 14621	%	<5
Reißfestigkeit:	DIN 53830-3	cN/tex	38 - 43
Dehnung:	DIN 53830-3	%	25 - 30

OEKO-TEX Zertifikat Produktklasse I

Waschanleitung:



**POLY FIRE** – Polyester Stickgarn unterliegt einer konstanten, strikten Qualitätskontrolle (z.B. Gleitwertmessungen). So können Sie sicher sein, immer hochwertiges Qualitätsgarn zu erhalten.