

Qualitätszeugnis SULKY® Viskose

- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| 1. Materialzusammensetzung: | 100 % Viskose / Rayon | |
| | SULKY® 30 | SULKY® 40 |
| 2. Aufmachung: | 25 g Spulen
5000 m Conen | 1000 m Miniking Conen
5000 m Conen |
| 3. Fadenstärke: | dtex 200 / Nm 50/2
Ne 30/2 / den 180/2 | dtex 133 / Nm 75/2
Ne 44/2 / den 120/2 |
| 4. Gewichte: | 25 g / Spule
200 g / Cone
25.000 m/kg | 27,9 g / Miniking
133 g / Cone
37.500 m/kg |

5. Echtheiten	Norm	Parameter	
Wasserechtheit	ISO 105 E 01	streng	4-5/5
Waschechtheit	DIN EN 20105-C06	60°C	4-5
	DIN EN 20105-C06	95°C	4-5
Trockenreinigung	EN ISO 105-D01		4/5
Reibechtheit	ISO 105 X 12	trocken	4/5
		nass	3-4/4-5
Schweißechtheit	ISO 105 E 04	alkalisch	3/4-5
		sauer	3-4/4-5
			4/5
Lösemittlechtheit	EN ISO 105-X05		4/5
Lichtechtheit	ISO 105 B02	Xenonbogenlicht	5/6
Bügelechtheit	ISO 105 X 11		4-5
Chlorechtheit			
*Chlorbadewasser	ISO 105 E 03		2/3-4
*Peroxid-Bleichechtheit	EN ISO 105-N02		nein

- | | | | |
|------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------|
| 6. Waschschrumpf 95°C DIN-EN 14621 | % | | < 5 |
| 7. Reißfestigkeit | DIN 53830-3 | cN/Tex | 24-28 23-27 |
| 8. Dehnung | DIN 53834-2 | % | 16-20 16-20 |

9. Waschanleitung:



Unser **SULKY®** Viskose-Maschinenstickgarn entspricht den derzeit geltenden humanökologischen Anforderungen des Öko-Tex Standard 100. Dies gilt auch für Babyartikel.

Unser **SULKY®** Viskose-Maschinenstickgarn unterliegt einer konstanten, strikten Qualitätskontrolle (z.B. Gleitwertmessungen usw.). So können Sie sicher sein, immer hochwertiges Qualitätsgarn zu erhalten.