

Certificat de Qualité **SULKY®** Viscose

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| 1. Composition de la matière: | 100 % Viscose / Rayonne | |
| | SULKY® 30 | SULKY® 40 |
| 2. Présentation: | 25 g bobines de 25 g
cônes de 500 m | miniking cônes de 1000 m
cônes de 500 m |
| 3. Titrage: | dtex 200 / Nm 50/2
Ne 30/2 / den 180/2 | dtex 133 / Nm 75/2
Ne 44/2 / den 120/2 |
| 4. Poids: | 25 g / bobine
200 g / cône
25.000 m/kg | 27,9 g / miniking cône
133 g / cône
37.500 m/kg |

5. Solidité:	Normes	Paramètres	
à l'eau	ISO 105 E 01	strict	4-5/5
au blanchissage	DIN EN 20105-C06	60°C	4-5
	DIN EN 20105-C06	95°C	4-5
au nettoyage à sec	EN ISO 105-D01		4/5
au frottement	ISO 105 X 12	sec	4/5
		humide	3-4/4-5
à la transpiration	ISO 105 E 04	alcaline	3/4-5
		acide	3-4/4-5
au solvant	EN ISO 105-X05		4/5
à la lumière	ISO 105 B02	lumière au xénon	5/6
au repassage	ISO 105 X 11		4-5
au chlore :			
*l'eau de bain de chlore	ISO 105 E 03		2/3-4
*blanchissage peroxyde	EN ISO 105-N02		non

- | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------|-------|-------|
| 6. Rétrécissement 95°C: | DIN-EN 14621 | % | | < 5 |
| 7. Résistance à la rupture: | DIN 53830-3 | cN/Tex | 24-28 | 23-27 |
| 8. Allongement: | DIN 53834-2 | % | 16-20 | 16-20 |

9. Instructions de lavage:



Notre fil à broder **SULKY®** viscose est en accord avec les standards humains d'écologie reposant sur l'Öko-Tex Standard 100. Convient pour l'utilisation sur les vêtements de bébés.

La qualité des fils à broder **SULKY®** viscose est constamment et strictement contrôlée (p. ex. mesures du coefficient de frottement par glissement, etc.) De cette façon, vous êtes sûr de recevoir toujours un fil de haute qualité.