

Certificado de calidad **POLY FIRE**

Composición del material:	100 % poliéster
Presentación:	Miniking 1.000 m
Grosor de hilo:	dtex 125/2, Nm 80/2 Ne 46/2, den 115/2
Pesos:	26,1g Miniking m/kg 38.400

Solidez:	Norma	Parámetros	
a la agua	ISO 105-E01	estricto	4 - 5 / 5
A lavado	DIN EN 20105-C06	60 °C	5
	DIN EN 20105-C06	95 °C	4 - 5
al frotamiento	EN ISO 105-X12	Seco	4 - 5 / 5
		húmedo	4 - 5 / 5
a la transpiración	EN ISO 105-E04	alcalino	4 - 5 / 5
		ácido	4 - 5 / 5
al solvente	EN ISO 105-X05		4 / 5
a la luz	EN ISO 105-B02	luz xenón	4 / 7
al planchado	EN ISO 105-X11		5
al termofijado	EN ISO 105-P01		4 / 5
al cloro:			
- agua de baño de cloro	EN ISO 105-E03		4 - 5 / 5
- al blanqueo peróxido	EN ISO 105-N02		4 - 5
Prueba de fuego:			
-EN ISO 15025 / EN 533; Index 1* antes de lavar; Index 3* después de lavar			
-EN ISO 6941			

* Explicación de los índices:
Poly Fire es tratado con un lubricante para una mejor costura. Con lubricante el hilo tiene Índice 1, después de lavado y bordado índice 3

Contracción 95 °C:	DIN-EN 14621	%	<5
Resistencia a la rotura:	DIN 53830-3	cN/tex	38 - 43
Alargamiento:	DIN 53830-3	%	25 - 30

Certificado OEKO-TEX Categoría de producto I

Instrucciones de lavado:



Nuestro hilo de poliéster **POLY FIRE** para máquinas de bordar está sujeto a un control de calidad continuo y estricto (por ejemplo mediciones del coeficiente de frotamiento de deslizamiento etc.). Así Vd. puede ser seguro que reciba siempre un hilo de alta calidad.